

FICHA TÉCNICA GEB-10

Granulado Escuro Brasileiro - Classe 10

Propriedades	Valore	Método
Sujidade retida a 45 µm,% (em massa), máx.	0,10	ISO 249
Cinzas,% (em massa), máx.	0,75	ISO 247
Nitrogênio,% (em massa), máx.	0,60	ISO 1656
Materiais Voláteis,% (em massa), máx.	0,80	ISO 248-1
Plasticidade Inicial (P0), mín.	30	ISO 2007
Índice de Retenção de Plasticidade (PRI), mín.	50	ISO 2930
Viscosidade Mooney, ML (1 + 4) a 100°C	*	ISO 289-1

***Os níveis de viscosidade são acordados entre as partes.**